



Specifikacija papirja  
TS – 30. 3. 2017

# SORA face

**SORA face** je enostransko premazan brezlesni etiketni papir.

Parameter	Standard	70	80	90	100	120	150	Toleranca
Gramatura [g/m <sup>2</sup> ]	ISO 536	70	80	90	100	120	150	± 2
Spec. volumen [cm <sup>3</sup> /g]	ISO 534	0,93	0,93	0,93	0,95	0,95	0,97	± 0,05
Gladkost Bendsen – zgornja stran [ml/min]	ISO 8791- 2	20	20	20	20	20	20	± 20
Relativna vlaga [%]	DIN 19306	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	± 7,5
Belina [%]	ISO 2470 (D65/10°)	95	95	95	95	95	95	± 2
Opaciteta [%]	ISO 2471	89	91	93	95	95	95	± 2

Navedeni parametri so okvirni in se lahko spremenijo.

Veljavna je zadnja objavljena specifikacija na spletni strani [www.goricane.si](http://www.goricane.si).

Informacije o možnosti dobave FSC in PEFC certificiranih proizvodov so na voljo v prodajnem oddelku.

