



Specifikacija papirja
TS – 12. 11. 2020

SORA barrier 2GO 8 WS-M

SORA barrier 2GO 8 WS-M je dvostranski papir s srednjo mokromočnostjo, odporen na olje in maščobo.

| Parameter | Standard | 38 | 40 | 45 | 50 | 55 | Toleranca |
|--|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| Gramatura [g/m ²] | ISO 536 | 38 | 40 | 45 | 50 | 55 | ± 2 |
| Debelina [µm] | ISO 534 | 48 | 50 | 56 | 61 | 67 | ± 4 |
| Gladkost Bendtsen [ml/min] | ISO 8791-2 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Utržna jakost (MD) [kN/m] | DIN EN ISO 1924 | 3,5 | 3,8 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | |
| Utržna jakost (CD) [kN/m] | DIN EN ISO 1924 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | |
| Razpok [kPa] | ISO 2758 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 | |
| Mokromočnost [%] | DIN 53112 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | min |
| Cobb ₆₀ [gH ₂ O/m ²] | ISO 535 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ± 5 |
| ISO belina [%] | ISO 2470-2 (D65 / 10°) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| KIT test | T559 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ± 1 |
| Vsebnost vlage [%] | ISO 287 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |

Navedeni parametri so okvirni in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Veljavna je zadnja objavljena specifikacija na spletni strani www.goricane.si. Informacije o možnosti dobave certificiranih proizvodov FSC® in PEFC™ so na voljo v prodajnem oddelku.

