



Specifikacija papirja
TS – 12. 11. 2020

SORA barrier 2GO 8 WS-H

SORA barrier 2GO 8 WS-H je dvostranski papir z visoko mokromočnostjo, odporen na olje in maščobo.

Parameter	Standard	50	55	60	Toleranca
Gramatura [g/m ²]	ISO 536	50	55	60	± 2
Debelina [µm]	ISO 534	61	67	71	± 4
Gladkost Bendtsen [ml/min]	ISO 8791-2	200	200	200	
Utržna jakost (MD) [kN/m]	DIN EN ISO 1924	4,8	5,0	5,5	
Utržna jakost (CD) [kN/m]	DIN EN ISO 1924	3,0	3,3	3,6	
Razpok [kPa]	ISO 2758	200	240	280	
Mokromočnost [%]	DIN 53112	20	20	20	min
Cobb ₆₀ [gH ₂ O/m ²]	ISO 535	20	20	20	± 5
ISO belina [%]	ISO 2470-2 (D65/10°)	85	85	85	
KIT test	T559	8	8	8	± 1
Vsebnost vlage [%]	ISO 287	5,5	5,5	5,5	

Navedeni parametri so okvirni in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Veljavna je zadnja objavljena specifikacija na spletni strani www.goricane.si. Informacije o možnosti dobave certificiranih proizvodov FSC® in PEFC™ so na voljo v prodajnem oddelku.

